

Uシート

亀甲状クラック補修に最適の補修材料です!!

雄交では、取り扱いが簡単な加熱型舗装補修材「Uシート」を商品化しました。Uシートは、アスファルトを主体とした亀甲状クラック補修に最適な補修材です。非常に迅速な施工と、交通開放が可能なシートタイプの補修材です。しかも、耐久性があり、舗装の修繕に最高のコストパフォーマンスを発揮します。

●特長

1. 加熱することで、亀甲状クラックを面的に補修することが可能です。
2. 高い強度特性によって、クラックの再発を長期にわたって防止することができます。
3. ガスバーナーによる加熱処理作業が主で、作業が非常に簡便です。
4. 余材が発生しないので、産業廃棄物としての処理が不要です。

Uシートの外観



Uシートのサイズ

50cm × 50cm × 0.4cm

Uシートの使用状況



施工前



施工直後



Uシートの施工方法

●使用する道具

清掃用具(ブロアー、ほうきなど)

LPG、ガスバーナー、温度計

1. 清掃

補修箇所を清掃し、ゴミやチリをできるだけ取り除いてください。

2. ガスバーナーにて路面を100℃まで加熱してください。

3. 補修箇所Uシートを置き、軽く踏みつけてください。

4. Uシート表面をガスバーナーで160～190℃まで加熱して下さい。

5. Uシート表面にまんべんなく骨材を散布してください。

以上で施工は完了です。

施工開始から完了までは15～20分程度です。

施工完了直後に、車輛開放が可能です。


Uシートの荷姿



①



②



③



④



⑤



<1セットの内容>

Uシート 4枚

骨材(2kg)

取り扱い上の留意点

●施工箇所のチリやホコリをできるだけ、取り除いてからUシートをご使用下さい。

●加熱不足で使用しますと、剥離する可能性があります。上記温度を目安に加熱して下さい。

●ガスバーナー使用には十分にご注意下さい。

●お問合せは・・・

株式会社 雄 交

〒563-0215 大阪府豊能郡豊能町木代524番地

URL: <http://yukou.biz>

TEL 072-732-2639 FAX 072-739-2773

販売代理店